

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

	<b>Наименование пороков древесины и дефектов обработки по ГОСТ 2140-81 на лицевой поверхности</b>	<b>Сорт АВ</b> (сращенный, без сучков – погонажные изделия, мебельный щит)	<b>Сорт ЭКОНОМ</b> (цельный, живой сучок – строганный пиломатериал; сращенный, живой сучок – погонажные изделия, мебельный щит)	<b>Сорт С-D</b> (смешанный)
<b>СУЧКИ</b>				
1	Здоровые, светлые и тёмные в т.ч. с трещинами	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
2	Сросшиеся, частично сросшиеся и не сросшиеся	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
3	Выпадающие, загнившие, гнилые, табачные	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
<b>ТРЕЩИНЫ</b>				
4	Метиковые, морозные, отлупные	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
5	Пластовые, кромочные, трещины усушки	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
6	Торцевые	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
7	Неглубокие	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
8	Глубокие, сквозные	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
<b>ПОРОКИ СТРОЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ</b>				
9	Крень, завиток	Допускаются	Допускаются	Допускаются
10	Смоляные кармашки односторонние	Допускаются	Допускаются	Допускаются
11	Сердцевина	Допускаются	Допускаются	Допускаются
12	Засмолок	Допускаются	Допускаются	Допускаются
13	Прорость (вросшая кора)	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
<b>ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ</b>				
14	Синева и заболонные окраски	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
<b>БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ</b>				
15	Червоточина	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются мелкие 3 шт. на 1 п.м.
<b>МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОРОКИ ОБРАБОТКИ</b>				
16	Обзол	Не допускаются	Не допускаются	Не допускаются
17	Риски	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
18	Волнистость	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
19	Ворсистость	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
20	Скол	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
21	Заусенец	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются

22	Вырыв	Не допускаются	Допускаются в зоне сучков глубиной не более 1,5 мм	Допускаются
23	Задир	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
24	Выщербина	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
25	Вмятина	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
26	Выхват	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
27	Непрофрезеровка	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
28	Прошлифовка	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
29	Недошлифовка	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
<b>ПОКОРОБЛЕННОСТЬ</b>				
30	Продольная и поперечная покоробленность пласти	Не допускаются	Допускаются	Допускаются
31	Крыловатость	Не допускаются	Допускаются	Допускаются

Примечания:

- На не лицевой стороне допускаются вышеперечисленные пороки, не влияющие на прочность изделия:  
Сорт А – п. 5, 7, 20, 21, 22, 23, 24, 28  
Сорт В – п. 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  
Сорт С-Д – п. 4, 6
- Допускаются предельные отклонения размеров:  
Для строганных изделий по ширине и толщине изделия  $\pm 0,8$  мм, по длине  $\pm 50$  мм  
Для мебельных щитов по толщине  $\pm 0,8$  мм, по ширине  $\pm 3$  мм, по длине  $\pm 5$  мм
- Клеёные изделия всех сортов не предполагают эксплуатацию на открытом воздухе и в местах с повышенной влажностью. Готовые изделия из древесины должны быть покрыты защитными средствами (лаками, пропитками и пр.)
- Продукция должна храниться в закрытом, сухом, проветриваемом помещении, в целостной заводской упаковке, на твёрдой ровной поверхности в горизонтальном положении. При несоблюдении данных условий хранения и эксплуатации продукция обмену и возврату не подлежит.
- Поставщик вправе вносить конструктивные изменения параметров готовой продукции.